

Technisches Merkblatt

ProDecor-Line

AQUA-PUR



Materialbeschreibung:	AQUA-PUR ist ein wasserverdünnbarer Polyurethan-Streichlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf und Deckkraft, dank modernster PU-Technologie. Die lange Offenzeit und das gute Standvermögen ermöglichen ein ansatzfreies Arbeiten und ergeben perfekte Oberflächen. Aqua-Pur ist wirtschaftlich und ökologisch. Aqua-Pur zeichnet sich aus durch sehr gute Hafteigenschaften, hoher Blockfestigkeit sowie einer absoluten Vergilbungsbeständigkeit.
Einsatzgebiet:	Für sämtliche Innenarbeiten auf Holzwerkstoffen wie Türen, Schränke, Täfelungen, Verkleidungen usw. sowie auf grundierten Metall- und Kunststoffuntergründen oder auch auf sämtlichen grundierten mineralischen Untergründen. Im Aussenbereich kann Aqua-Pur ebenfalls auf witterungsgeschützten Oberflächen (z.B. Dachuntersichten) eingesetzt werden.
Bindemittel:	Modifizierte Acryl-Polyurethanharzcopolymerdispersion
Pigmente:	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Trocknung:	Staubtrocken nach 20-40 Minuten, Griffest nach 2-3 Stunden, Überarbeitbar nach 4-6 Stunden, Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden, Blockfestigkeit nach zirka 2 Tagen (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Lieferform:	Farbton: Weiss und RAL 9010 weiss gebrochen. Gebinde: Verpackungen zu 6kg Glanzgrad: Seidenglanz
Lagerfähigkeit:	in gut verschlossenem Originalgebinde über 1 Jahr. Kühl und frostfrei lagern.
Prüfresultate:	Viskosität: Leicht thixotrop / 1750-2050 mPa.s Dichte: 1.26 + 0.05 g/cm ³ (wiss) Festkörper: 47 + 1% (weiss)
Vorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen.
Verdünnung:	Wasser. Aqua-Pur hat eine verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation.
Ausgiebigkeit:	8-10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation:	Pinsel, Roler oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung. Holzuntergrund roh: 1x Acryl-Grund Isoliergrund und 1-2x Aqua-Pur. Metalluntergründe: 1x Rostschutzgrundierung und 1-2x Aqua-Pur. Renovation auf intakten Altanstrichen: 1-2x Aqua-Pur.
Temperatur:	Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Hinweise:	Transport: Kein Gefahrgut, Vorschriften entfallen Entsorgung: Restfarben nur an qualifizierten Sammelstellen abgeben. Nicht in den Abfall geben. Code: (CH) VeVA 08 01 12

Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Die Hinweise erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden. Eine Eignung für die jeweilige Anwendung sowie der Untergrund muss vom Anwender jeweils geprüft werden.

|
|