

## Technisches Merkblatt

ProDecor-Line

# PRO-SATIN



Materialbeschreibung:	PRO-SATIN ist ein raschtrocknender und leicht thixotroper Polyurethan-Alkydharz Email mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Standvermögen und Offenzeit. Er ergibt äusserst füllkräftige, stoss- und schlagfeste Lackierungen mit einer hohen Deckkraft und ausgezeichneter Kantendeckung.
Einsatzgebiet:	Für einen hochwertigen Oberflächenschutz auf Holz und Metall im Innen- und Aussenbereich wie Türen, Fenster, Stühle, Schränke, Möbel, Geländer, Täfelungen, Dachuntersichten, usw.
Bindemittel:	Modifizierte PU-Alkydharze.
Pigmente:	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Trocknung:	Staubtrocken nach 1-2 Stunden, Griffest nach zirka 3 Stunden, Überarbeitbar nach zirka 12 Stunden, Durchgetrocknet nach 1-2 Tagen. (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Lieferform:	Farbton: 12 Standard RAL-Farbtöne gemäss Gebinde: Verpackungen zu 6kg Glanzgrad: Seidenglanz
Lagerfähigkeit:	in gut verschlossenem Originalgebinde über 1 Jahr. Kühl und frostfrei lagern.
Prüfresultate:	Viskosität: Thixotrop / 950-1000 mPa.s Dichte: 1.30 + 0.05 (Mittelwert, je nach Farbton) Festkörper: 70 + 1% (Mittelwert, je nach Farbton)
Vorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen. Ein Zwischenschliff mit Korn 180-220 kann vorgenommen werden.
Verdünnung:	Solvent D-1 oder D-2 (aromatenfrei) oder alternativ auch mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünne und zum Spritzen mit Universalverdünner.
Ausgiebigkeit:	8-10 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation:	Pinself, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung. Holzuntergrund roh: 1x pigmentierte Holzgrundierung und 1-2x Pro-Satin. Metalluntergründe: 1x Rotschutzgrundierung und 1-2x Pro-Sat Renovation auf intakten Altanstrichen: 1-2x Pro-Satin.
Temperatur:	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Reinigung:	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Hinweise:	Transport: Kein Gefahrgut, Vorschriften entfallen Entsorgung: Restfarben nur an qualifizierten Sammelstellen abgeben. Nicht in den Abfall geben. Code: (CH) VeVA 08 01 12

*Die Angaben auf diesem Merkblatt entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Die Hinweise erfolgen ohne Gewähr, eine Haftung kann daraus nicht abgeleitet werden. Eine Eignung für die jeweilige Anwendung sowie der Untergrund muss vom Anwender jeweils geprüft werden.*

r